

















EC.ORIGAMI

FORMATO/ <i>FORMAT</i>	60,8x60,8 (F)
ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm)	8,5
PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>	GRES ESMATADO/ <i>GLAZED</i>
TIPO/ <i>KIND</i>	GRES
GRUPO/ <i>GROUP</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>
	Bib - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO H
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANEX H

ENSAYOS/ <i>TESTS</i>	RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>
 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL  UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	DIMENSIONES DIMENSIONS CUMPLE CON LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARD
 UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA  UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO (%) AVERAGE VALUE (%) 0,5 % - 3 %
 UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN  N/mm ² UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH (N) RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²) 1.600 – 2.400 N 30 – 40 N/mm ²
 UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)  UNE-EN-ISO 10545-7 SURFACE ABRASION (PEI)	RESULTADO RESULT PEI 3
 UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO  UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE	RESULTADO RESULT RESISTE RESISTS
 UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO  UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE	RESULTADO RESULT RESISTE RESISTS
 UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA  UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE	CLORURO AMÓNICO AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l HIPOCLORITO SÓDICO SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l ÁCIDO CLORHÍDRICO HYDROCHLORIC ACID 3% ÁCIDO CÍTRICO CITRIC ACID 100 g/l HIDRÓXIDO POTÁSICO POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l CUMPLE CON LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARD
 UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS  UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO GREEN AGENT IN LIGHT OIL SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO IODINE SOLUTION IN ALCOHOL ACEITE DE OLIVA OLIVE OIL 5 5 5

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

